

Číslo: 403/2013

Budaörs, 03.05.2013.

SKÚŠOBNÝ PROTOKOL

Meno poverujúceho:	Metabond Magyarország s.r.o. ul. Csonkaér 5, 9030 Győr, Maďarsko Ján Linczmayer
Termín odberu vzorky:	16.04.2013.
Meno odoberateľa vzorky:	Poverujúci
Odber vzorky:	O akreditovaný Ø neakreditovaný
Predmet poverenia:	Skúška mazacieho oleja

Poradové číslo skúšky	704/2013	705/2013	706/2013	707/2013
Označenie testovanej vzorky	Vzorka „A“ Motorový olej do osob. auta	Vzorka „B“ Motorový olej do náklad. auta	Vzorka „A+“ Motorový olej +5% Metabond ECO	Vzorka „B+“ Motorový olej +5% Metabond TRUCK
4-guľový test (ASTM D 2783:2003)				
1100 N, priemer opotrebovania mm	0,5	0,5	-	-
1200 N, priemer opotrebovania mm	0,5	2,4	-	-
1300 N, priemer opotrebovania mm	2,4	2,4	-	-
1400 N, priemer opotrebovania mm	2,4	2,5	0,5	0,5
1500 N, priemer opotrebovania mm	2,5	2,5	0,5	-
1600 N, priemer opotrebovania mm	-	-	-	1,7
1700 N, priemer opotrebovania mm	2,8	2,7	2,3	1,8
2000 N, priemer opotrebovania mm	3,7	3,4	2,3	2,1
2150 N, priemer opotrebovania mm	-	-	2,3	-
2300 N, priemer opotrebovania mm	zaceľuje sa	zaceľuje sa	3,0	2,3
2450 N, priemer opotrebovania mm			-	2,6
2600 N, priemer opotrebovania mm			zaceľuje sa	zaceľuje sa

Hodnovernosť meraní zodpovedajú sa predpisov skúšobných metód.

Rozsah protokolu: 1 strana

Kopírovať protokolu sa dá len s ním celým rozsahom a výsledok sa vzťahuje len na vzorky č. 704-707/2013.



Zoltán Kása, Dr.
generálny riaditeľ




Berta Nagy
vedúca laboratória